

MÅLA EXTERIÖR

Woodsafe brandimpregnerad FirePRO® träprodukt.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN13986:2004, EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.
Dokument referens: PFB-1-WSFP

Reviderad: 2016-02-01. V3.

Sidan 1 av 1



WOODSAFE

your expertis on fire retardant timber and plywood

FAKTABLAD

NR.1

ANVISNING FÖR EXTERIÖR MÅLNING

Denna anvisning gäller som riktlinjer för exteriör målning av FirePRO impregnerat trä.

(Detta produktfaktablad skall tillämpas i kombination med övriga relevanta produktfaktablad samt appendix)

Fakta om produkten:	Woodsafe brandimpregnerat trä har förädlade egenskaper mot brand genom vakuum-, tryckimpregnerings process. Behandlat material har efter impregnering egna djupgående egenskaper mot brand på produktens samtliga sidor. Produkten är beroende på lämplighet certifierad att använda utomhus enligt prestanda: B-s1,d0; K210/B-s1,d0; K110/B-s1,d0; SP-Fire 105 samt CEN/TS15912 DRF INT1, INT2, EXT.
Innan ytbehandling:	Produkten skall alltid vara fri från föroreningar såsom rester av brandskyddsmedel, lösa träfiber, grå fiber, smuts med mera innan målning/ytbehandling. Vid industriell målning rekommenderas separat förborstning i samband med målning (inte själva målningsborsten om sådan används).
Acklimatisera:	Oavsett massivt trä eller plywood skall produkten alltid vara acklimatiserad innan ytbehandling.
Temperatur:	Vi rekommenderar målning i lägst temperatur +10 grader.
Måla i rätt klimat:	Måla inte i direkt solljus, solheta ytor, inte på frusen yta, inte på frostig yta, inte på blöt eller dagglöt yta. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg.
Måla torrt material:	Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot för exteriör användning.
Måla lager för lager:	Följ färgtillverkarens instruktioner, se alltid för fullgod torkning av varje lager.
Snittytor:	Ändra och övriga snittytor skall alltid oljas och målas för att förhindra fuktupptagning.
Beprovade system:	Exteriör panel skall alltid målas med 3lager färgskikt. Grundmåla med oljealkydgrund för bästa resultat. Beprovade system är bl.a. Engvall & Claesson, Jotun, Akzo Nobel. Kontakta support för mer information.
Underhåll:	Följ färgtillverkarens anvisning. Utsatta ytor såsom nära kust, sjö eller solblekta samt skadade ytor skall visuellt bedömas och vid behov underhållas med tätare intervall alternativt omgående ersättas med ny panel enligt Woodsafe system.
Använd inte följande system:	Slamfärg och liknande system rekommenderas inte. Fabriker av lågbudget, låg torrhalt rekommenderas inte. Kiselsystem för gråningseffekt samt järnvitrol ger inte gråningseffekt såsom de marknadsförs för vid applicering på Woodsafe FirePRO impregnerat trä. Användande av sådana system är en avvikelse från våra rekommendationer och ansvar ligger på utföraren av ytbehandlingen.
Olämpliga ytor att måla:	Woodsafe tar inte ansvar för målning på olämpliga träslag att måla som ek, lärk med flera. Woodsafe tar heller inte ansvar för att måla hyvlade ytor som alltid har vidhäftningsproblem på grund av den hyvlade ytan.
Vårt att veta:	Vi kan inte svara för alla färgsystem, men Woodsafe brandskyddande egenskap är djupgående och har så effektiv verkningsgrad att skikt av färg i flertalet provningar visat sig inte påverka prestandan. Exempel på färgsystem som inte påverkat B-s1,d0 är vattenburen klarlack, vattenburen täckfärg, oljeburen fasadfärg samt oljesystem liknande cuprinol. Val av färgsystem och dess effekt, -påverkan samt lämplighet att använda på Woodsafe impregnerat trä åligger alltid kund/utförare att säkerställa.

DISCLAIMER OF LIABILITY FOR RELIANCE ON INFORMATION PROVIDED BY WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB: The information contained herein is true and accurate to the best of our knowledge, but is provided without warranty or guarantee. Since the conditions of use are beyond our control, Woodsafe Timber Protection AB ("Woodsafe") disclaims all liability and assumes no legal responsibility for damages resulting from use of or reliance upon the information contained herein. Reservation for printing errors. This release may be older than the current release, please contact Woodsafe Timber Protection for verifying current edition.

PFB-1-2016-3



Woodsafe Timber Protection AB. Box 1153. 72129 Västerås. Sweden. Telefon: +46 (0) 21 147 273.
VAT SE556630532101. ©2016. Woodsafe Timber Protection AB. Woodsafe® is registered trademark by Woodsafe Timber Protection AB. FirePRO® is registered trademark by Koppers Performance Chemicals Inc, USA.